



DECORATIVE PAINTS
ANDEZENO - ITALY

FICHE TECHNIQUE **ANTICHE TERRE FIORENTINE** **IRIDESCENTE**

Brevet N. E93830019.1 / I01285051

INFORMATION TECHNIQUES

DECORATION POUR INTERIEURS AUX TONS VIFS
LA DECORATION NEE POUR CONJUGUER LA RECHERCHE ARTISTIQUE DE L'ART DU XVIIe SIECLE DANS LES PLUS
PRESTIGIEUSES AMBIANCES CONTEMPORAINES DU NOUVEAU MILLENAIRE.
UNE DÉCORATION QUI EST UN EXTRAORDINAIRE MÉLANGE DE SUBTILES, ÉLÉGANTES ET PRÉCIEUSES NUANCES
PERLÉES.

PRÉPARATION DES MUR À TRAITER

MURS NOUVEAUX ET/OU VIEUX: Nettoyer soigneusement les superficies à traiter en enlevant possibles
impuretés.

POUR OBTENIR UNE PARFAITE DÉCORATION IL EST NÉCESSAIRE D'APPLIQUER« ATF IRIDESCENTE » SUR LE
«FONDO ATF IRIDESCENTE » (sous-couche IRIDESCENTE)

PRÉPARATION DU « FONDO ATF IRIDESCENTE »

1) Choisi la couleur ATF IRIDESCENTE désirée, préparer le "FONDO ATF IRIDESCENTE" associé. 2) Mélanger la
couleur choisie parmi les 28 TONERS ATF en quantité désirée, (1-2-3 toners) afin d'obtenir une nuance de couleur
du "FONDO ATF IRIDESCENTE" plus ténu ou plus intense. 3) Mélanger avec un malaxeur à basse vitesse. 4)
Appliquer le FONDO ATF IRIDESCENTE coloré, à la brosse (photo), au rouleau ou au compresseur de type
« AIRLESS ». 5) Appliquer une ou deux couches de FONDO ATF IRIDESCENTE, la première diluée à 25-30% avec de
l'eau, la deuxième à 15-20%. 6) Laisser sécher le produit avant l'application suivante.

PRÉPARATION DE LA DÉCORATION « ATF IRIDESCENTE »

7) Choisir la couleur désirée pour la décoration ATF IRIDESCENTE. 8) Verser dans ATF IRIDESCENTE la "PERLA DI
LUCÉ" de la couleur indiquée dans le catalogue afin d'obtenir la finition proposée dans le catalogue. 9) Mélanger
avec la spatule puis avec un malaxeur à basse vitesse jusqu'à complète dispersion de la poudre, en ayant soin de
ne pas endommager le système chimique-physique ATF. 10) Commencer à décorer sur la sous-couche colorée.

APPLICATION DE LA DÉCORATION « ATF IRIDESCENTE »

11) En utilisant la "BROSSE CANDIS ATF" appliquer le produit avec des mouvements croisés irréguliers sur une
surface de 1-2 m2 et égaliser avec la brosse déchargée 12) Après environ 5-10 minutes lisser le produit en utilisant
la "SPATULE CANDIS ATF" spéciale 13) Continuer la décoration sur tout le mur en suivant la même procédure.

APPLICATION DE LA DÉCORATION « ATF IRIDESCENTE »

En utilisant ces simples techniques, vous obtiendrez avec facilité ces merveilleuses décorations dans chaque lieu. « ANTICHE TERRE FIORENTINE IRIDESCENTI » est une peinture transpirante, écologique à base d'oxydes naturels et de résines de très haute qualité en solution aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RENDEMENT : environ 20-25m² • SÉCHAGE : au toucher 2-3 heures, complète 2-3 jours. • NETTOYAGE DES OUTILS : eau tiède • NETTOYAGE DU MUR : eau tiède et savon neutre, après 20 jours.
PRODUIT TESTÉ ET BREVETÉ - IT 1303181 - EU 1004638 - USA 5304240
TEST EFFECTUÉES A L'INSTITUT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE GIORDANO • BELLARIA (RM)
POIDS SPÉCIFIQUE : 1.03-1.1 • PH : 6,5-7,5. • TEMPÉRATURE MIN DE TRAVAIL : +5°C • VISCOSITÉ : 4000/ 8000 CPS à 25°C • ASPECT DU PRODUIT : IRIDESCENTE RÉSISTANCE A L'ABRASION NORME ASTM D2486 : 2050 CYCLES : EXCELLENTE • RÉSISTANCE AUX BACTÉRIE RÈGLE UNS 9805 : EXCELLENTE • INFLAMMABILITÉ : PRODUIT COMPLÈTEMENT EXEMPT DE SOLVANTS INFLAMMABLES, TOTALEMENT EN PHASE AQUEUSE • RÉSISTANCE AU LAVAGE RÈGLE UNS EN 10560 AU-DELÀ DE 5000 CYCLES : EXCELLENTE • PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR : RÈGLE UNS 9396 ET UNS 9233 139 GR/M² 24 HEURES : TRÈS BONNE 20 JOURS AU MOINS APRÈS L'APPLICATION PEUT SE NETTOYER A L'EAU EN EMPLOYANT UNE ÉPONGE • DILUTION : PRÊT A L'EMPLOI • SOUS-CATEGORIE À BASE D'EAU VALEUR LIMITE DE C.O.V. 75 G/L • CONTENU DE C.O.V. DU PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI : < 50 G/L